

Anyagcsoport	Vágó	Vágó	1-1.5 mm átmérő	1,5-2mm átmérő	2-3mm átmérő	3-5mm átmérő	5-8mm átmérő	8-10mm átmérő	12-16mm átmérő
	Belső hűtés nélkül Vf	Belső hűtéssel Vf	f mm/ford	f mm/ford	f mm/ford	f mm/ford	f mm/ford	f mm/ford	f mm/ford
1.1	80	100	0,05	0,06	0,08	0,12	0,17	0,22	0,25
1.2	96	120	0,1	0,11	0,14	0,19	0,27	0,35	0,42
1.3	80	100	0,07	0,09	0,11	0,15	0,21	0,28	0,33
1.4	84	80	0,05	0,07	0,09	0,13	0,18	0,24	0,29
1.5	72	90	0,05	0,09	0,11	0,15	0,21	0,28	0,33
14	64	80	0,05	0,07	0,09	0,13	0,18	0,24	0,29
1.7	64	80	0,05	0,07	0,09	0,13	0,18	0,24	0,29
1.8	48	60	0,04	0,06	0,07	0,1	0,15	0,2	0,24
1.9	72	90	0,07	0,09	0,11	0,15	0,21	0,28	0,23
1.10	48	60	0,04	0,06	0,07	0,1	0,15	0,2	0,33
1.11	40	50	0,04	0,05	0,06	0,09	0,13	0,18	0,24
1.12	48	60	0,04	0,07	0,07	0,1	0,15	0,2	0,21
1.13	48	60	0,04	0,07	0,07	0,1	0,15	0,2	0,24
1.14	40	50	0,04	0,06	0,06	0,09	0,13	0,18	0,24
1.15	40	50	0,04	0,06	0,07	0,1	0,15	0,2	0,21
1.16	40	50	0,04	0,06	0,07	0,1	0,15	0,2	0,24
2.1	32	45	0,04	0,04	0,06	0,08	0,12	0,16	0,18
2.2	30	40	0,03	0,04	0,05	0,07	0,1	0,13	0,16
2.3	32	45	0,03	0,03	0,00	0,06	0,09	0,12	0,15
X30 Cr13 / 2.4	22	30	0,03	0,03	0,04	0,06	0,09	0,12	0,15
2.5	18	25	0,03	0,03	0,04	0,06	0,09	0,12	0,15
Ko33 / 2.6	30	40	0,03	0,04	0,04	0,07	0,1	0,13	0,16
2.7	18	25	0,02	0,03	0,04	0,06	0,08	0,11	0,13
3.1	65	80	0,09	0,10	0,04	0,17	0,24	0,31	0,37
3.2	46	55	0,07	0,09	0,11	0,15	0,21	0,28	0,33
3.3	59	70	0,1	0,11	0,14	0,19	0,27	0,35	0,42
3.4	40	50	0,07	0,09	0,11	0,15	0,21	0,28	0,33
3.5	78	95	0,11	0,13	0,16	0,21	0,30	0,39	0,46
3.6	65	80	0,1	0,11	0,14	0,19	0,27	0,35	0,42
3.7	78	95	0,1	0,11	0,14	0,19	0,27	0,36	0,42
3.8	65	80	0,07	0,09	0,11	0,15	0,21	0,28	0,33
Öntvények			Rozsdamentes acélok				Általános acélok és szerszámacélok		